



صنعت آزمایشگاهی، بازرسی و پژوهشی

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

شماره: ۹۷-۳۶۷

پیوست: یک برگ

به نام خدا

جناب آقای مهندس مقیمی

موضوع: جواب آزمون دو نمونه منسوج نافته با روکش پلیمری

باسلام

احتراماً بازگشت به درخواست مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ در خصوص آزمون ۲ نمونه منسوج ارسالی با کدهای ردیابی TX9703/057 به استحضار می‌رساند نتیجه آزمون‌های انجام شده در این آزمایشگاه به شرح پیوست (یک برگ) می‌باشد.

مدت زمان الزامی نگهداری نمونه شاهد ۲ ماه پس از آزمون می‌باشد.


مشتری حداکثر یک ماه پس از مدت فوق، مجاز به دریافت نمونه می‌باشد، در غیر این صورت آزمایشگاه تعهدی در قبال نگهداری و عودت نمونه نخواهد داشت.

با تشکر مجتمع آزمایشگاهی بهساز

آزمایشگاه نساجی و چرم

مهندس پژوهشی، بازرسی و پژوهشی
بهساز

میدان انقلاب، ابتدای خیابان آزادی، بین جمالزاده و العصر
ساختمان ۱۳۹ (پلاک ۶۱) کدپستی: ۱۴۱۹۹۸۴۳۶۳
تلفن: ۶۶۴۳۹۲۹۴ (خط ۱۰) فاکس: ۶۶۹۳۷۳۶۴

کد مدرک: LAB-FM 57 تاریخ بازننگری: ۹۵/۶/۲۲ شماره بازننگری: ۰۱	گزارش آزمون	 بهساز T/1991
---	--------------------	---

شماره گزارش: ۹۷-۳۶۷

شرح نمونه: منسوج نیافته با روکش پلیمری (سفید رنگ) - کد P28 و کد P20 نام تجاری/ کشور سازنده: نام شرکت / واحد تولیدی: شماره پلمپ: شماره کوتاز: تاریخ تولید/سری ساخت: آدرس مشتری: قم - چهارراه مختاری کد نمونه: TX9703/057 استاندارد مرجع: طبق درخواست	درخواست کننده: جناب آقای مقیمی شماره و تاریخ درخواست: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ محل نمونه برداری: <input type="checkbox"/> خط تولید <input type="checkbox"/> انبار <input type="checkbox"/> بازار <input checked="" type="checkbox"/> سایر نوع استاندارد: <input type="checkbox"/> اجباری <input type="checkbox"/> تشویقی <input type="checkbox"/> تطبیقی تاریخ نمونه برداری: --- تاریخ دریافت نمونه: ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ تاریخ شروع آزمون: ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ تاریخ صدور نتیجه: ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ هزینه آزمون: ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
---	---

ردیف	عنوان آزمون	نتیجه آزمون		روش آزمون	نوع نقص
		نتیجه آزمون نمونه کد P20	نتیجه آزمون نمونه کد P28		
۱	حفاظت در برابر مواد شیمیایی مایع (آزمون کاتر) اسید سولفوریک ۳۰٪ اندیس دفع کنندگی اندیس نفوذ	۳ کلاس / ۹۶٪	۲ کلاس - ۹۱٪	BS EN 368	
		۲ کلاس - ۱۸٪	۲ کلاس - ۱۹٪		
۲	مقاومت الکتریکی سطحی منسوج (Ω/SQ)	۱۱ × ۱۰ ^{۱۳}	۵/۳ × ۱۰ ^{۱۳}	INSO 5798	

توضیحات: آزمونها از سمت روکش پلیمری انجام شده است.
 در خصوص ردیف ۱ آزمون، کلاسه بندی دو نمونه فوق الذکر بر اساس جداول مندرج در استاندارد BS EN 368 انجام شده است.
 در خصوص ردیف ۲، آزمون در دمای ۲۲ درجه سلسیوس و رطوبت ۳۰٪ انجام گرفته است.
 نام و آدرس آزمایشگاه: خیابان آزادی، بین جمالزاده و العصر، پلاک ۶۱، واحد ۲۳، صنعت آزمایشگاهی، بازرسی و پژوهشی بهساز
 تلفن: ۶۶۴۳۹۲۹۴
 شماره: ۶۶۹۳۷۳۶۴

کارشناس آزمون: سولماز یوسفی	تایید مدیر فنی آزمایشگاه: هنگامه استادی	تایید مدیر عامل: سید حسین غزالی	مهر آزمایشگاه:
--------------------------------	--	------------------------------------	----------------

ملاحظات: گزارش آزمون بدون امضاء و مهر برجسته فاقد اعتبار می باشد.

مجست پژوهشی، آزمایشگاهی و بازرسی

✓ اطلاعات مندرج در گزارش آزمون صرفاً مربوط به نمونه ارسالی است و مجوز عرضه کالا نمی باشد.

✓ تکثیر گزارش آزمون و استفاده از آن برای سایر نمونه ها مجاز نمی باشد.